


INFRATOP

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


Вид профил	Софит
Материал	PVC-U
Форма	  Панел със скрита вентилация
Обща дължина	2,7 m
Височина полезна / обща	340 mm/300 mm
Тегло	SV(P) 09 - 2,43 kg/m ²
Опаковка	10 бр./опакровка
Брой m ² в опаковка полезна / обща	8,1 m ² / 9,18 m ²
Съхранение	Продуктът трябва да се съхранява в закрити помещения, далеч от отоплителни уреди и пряка слънчева светлина, при температура не по-висока от 60°C, при условия, които предпазват профилите от замърсяване, деформация и механични повреди. Опаковките трябва да се съхраняват на рафтове или палети с дължина не по-малка от дължината на опаковката. Не се допуска краищата на опаковката да остават без опора, както и подреждането на повече от 10–12 опаковки една върху друга.
Инструменти	За обработка на панелите трябва да се използват обичайните дърводелски инструменти за рязане или пробиване. Използвайте триони с фини зъби. Механичните инструменти трябва да работят със същата или по-висока скорост като при обработка на дърво.
Закрепване	Винтове съгласно инструкцията за монтаж.
Фабрични монтажни отвори	Да. Продълговати отвори за механично закрепване.
Температура при монтаж	Препоръчителната температура на околната среда по време на монтажа е между 0 °C и 30 °C. Преди монтажа профилите трябва да престоят 2–3 часа на мястото на монтажа, за да може температурата им да се изравни с температурата на околната среда.

Монтаж	Носещата конструкция може да бъде изградена само от дървени летви. Задължително се запознайте с подробната инструкция за монтаж и употреба на profile.vox.pl
Поддръжка	Панелите и первазите могат периодично да се почистват с разтвор на домакински почистващ препарат с температура не по-висока от 40°C. Не използвайте разтворители и подобни агресивни и разяждащи течности. След измиване изплакнете повърхността с чиста вода.

Основни характеристики	Експлоатационни показатели	Методи за оценка
Якост на опън, МПа	$\geq 38,0$	PN-EN ISO 527-1:2012 PN-EN ISO 527-2:2012 Образец тип 1B
Модул на еластичност при опън, МПа	≥ 2000	
Свиване след 24 часа при +70°C	$\leq 0,5$	$\leq 0,5$
Устойчивост на удар с твърдо тяло на ивицата без перфорация и с вертикална перфорация при температура +23°C, при енергия на удара 5 J	Без повреди, по повърхността може да има вдлъбнатини	PN-EN 13245-1:2010
Устойчивост на удар с твърдо тяло на ивицата без перфорация и с вертикална перфорация при -20°C, при енергия на удара 3 J	Без повреди, по повърхността може да има вдлъбнатини	PN-EN 13245-1:2010
Якост на опън при удар, kJ/m ²	≥ 350	PN-EN ISO 8256:2006 Метод А, образец тип 5
Устойчивост на ускорено стареене при енергия на облъчване 2000 MJ/m ² , оценена:		PN-EN ISO 4892-2:2013 Метод А




БЪРЗ И ЛЕСЕН
МОНТАЖ




СКРИТА
ВЕНТИЛАЦИЯ



НЕ ИЗИСКВА
ПОДДРЪЖКА



УСТОЙЧИВОСТ НА
ПРОМЕНЛИВИ
АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ



100%
РЕЦИКЛИРУЕМОСТ



30 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ